ASA-COMPOPRIME

Brüt Beton, Tavan ve Duvarlar için Reçine Esaslı Astar Malzemesi

İNKA.3.03.TB.135 30/12/2015/04

TANIMI

İNKA-COMPOPRIME, akrilik esaslı polimer modifiye, brüt beton yüzey, tavan ve duvar üzerine uygulanacak alçı ve sıva gibi malzemelerin ve çimento esaslı sıvaların yüzeye aderansını arttırmak ve mükemmelleştirmek için kullanılan bir astar malzemesidir.
İNKA-COMPOPRIME, yapı iç mekanlarında kullanıma uygun olmakla birlikte, bina cephelerinde boya öncesinde yüzey hazırlama amaçlı olarak da etkinlikle kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

İNKA-COMPOPRIME;
- Alçı, kireç ve çimento esaslı sıva harçlarının brüt betona aderansını arttırmada,
- Uygulama sonrası alçı sıvanın su kaybını en aza indirmede, dolayısıyla rötreyi engellemede,
- Beton yüzeyin su ihtiyacını azaltmada,
- Uygulama yapılacak çimento ve alçı esaslı sıvaların çalışma süresini uzatmada etkinlikle kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- **Görünüm:** Kırmızı, pasta kıvamında
- **Yoğunluk:** ~1,45 kg/lt ± %5 (20°C de)
- **Karışım Yoğunluğu:** 1,30 kg/lt (20°C de)
- **Depolama:** Kapalı ortamda, direkt güneş ışığından ve dondan korunacak şekilde
- **Raf Ömrü:** Orijinal ambalajında ve tavsiye edilen depolama koşullarına uygun olarak 12 ay
- **Ambalaj:** 12 kg ve 20 kg
  (12 kg'lık kovalarda, 12 kg malzeme aynı kova içerisinde inceltilmeye hazır olarak)
  (20 kg'lık ekonomik kovalarda 20 kg malzeme)
- **Kuruma süresi:** 1 - 2 saat (20°C de)
- **Tam Kuruma:** 24 saat (20°C de)
- **Standart:** TSEK
  208/26.12.2013
  Tip -Dolgu Malzemeli Aderans Arttırıcı Astar

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, pas ve tüm gevşek malzemelerden arındırılmalı ve terazisinde olmalıdır.

Malzeme Hazırlığı: **İNKA-COMPOPRIME** su ile 2 : 1 oranında inceltilerek kullanılır. Ambalaj içerisindeki ürün 12 kg olarak hazırlanmıştır. Üzerine 6 kg temiz su eklenir. Düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen bir kıvama gelinceye ve tüm topaklanmalar kayboluncaya kadar karıştırılır. Kullanıma hazır hale gelen malzeme uygulama yapılacak yüzeye fırça veya rulo ile iyice yedirilerek tatbik edilir.

Çalışma sırasında homojenliği muhafaza edebilmek için malzeme zaman zaman karıştırılır.

Sıva uygulamasına **İNKA-COMPOPRIME** tam olarak kuruduktan sonra geçilmelidir. Yüzey ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte tam kuruma yaklaşık 24 saat sonra gerçekleşir ve yüzey sıva uygulamasına hazır hale gelir.

TÜKETİM

Yüzey durumuna göre 150 - 250 gr/m² (konsantre halde)

DİKKAT

- +5°C'nin altında ve +30°C'nin üzerindeki ortam ve yüzey sıcaklıklarında uygulama yapılmamalıdır.
- Malzeme, yapı iç ve dış mekanlarında kullanım için uygundur. Ancak kaba sıva uygulamalarında kullanılmamalıdır.
- Malzemenin homojenliğini ve stabilitesini bozacağı için tavsiye edilen su miktarının üzerine çıkılmamalıdır.
- Ürün ıslak yüzeylerde ve nem oranının yüksek olduğu hamam, sauna gibi ortamlarda kullanıma uygun değildir.
- Kullanılan aletler uygulamadan sonra su ile yıkanarak temizlenmelidir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

- Kullanıma hazır haldeki malzemenin cilde doğrudan temas etmesi halinde cilt bol temiz su ile yıkanmalıdır.
- Küçük, dar ve/veya havalandırması yetersiz hacimlerde, uygulama öncesi asgari havalandırma şartlarının sağlanması zorunludur.
- Toksik değildir.

TEKNİK HİZMETLER

Kullanıcının konumuz ile ilgili tüm sorunlarına yardımcı olmak üzere teknik servisimiz hazırdır.
Ek bilgiler için lütfen merkezimize danışınız.
GBF (MSDS) Güvenlik Bilgi Formunu, lütfen **info@inka.com** adresinden veya bölge temsilcilerimizden talep ediniz.

Bu broşürdeki bilgiler elimizdeki en son verilere ve deneylere dayanmaktadır. Bununla beraber elde edilecek sonuçlar, kontrol imkanlarımız dışında kalan muhafaza şartları, uygulama şekil ve koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Dolayısı ile garantimiz sevk edilen ürünün kalitesi ile sınırlıdır. İnka mamullerle ilgili yapılacak her türlü teknik değişiklik, kod ve ambalaj değişikliği hakkını saklı tutar.

The technical information on this data sheet is to the best of our present knowledge and long term experience of INKA's R&D Department. However, the results obtained may vary in accordance with the care taken and the method of application over which we have no influence. Our guarantee is therefore limited to the quality of the materials delivered. Inka reserves the right to make any changes on technical specifications, product codes and/or packing details.