

Polikarboksilik Eter Esaslı Süper Akışkanlaştırıcı, Yüksek Oranda Su Azaltıcı Beton Katkısı



TANIM

İNKA- BSC/950, yüksek performanslı beton üretimi amacı ile geliştirilmiş, yüksek su kesme ve akışkanlık sağlayan, işlenebilirlik kaybını minimum düzeye çeken ve betona yüksek mukavemet kazandıran, modifiye polikarboksilat (polycarboxylate) esaslı yeni nesil bir süper akışkanlaştırıcıdır.

KULLANIM ALANLARI

İNKA- BSC/950 serisi genel olarak;

- C30 sınıfı ve üzeri yüksek performanslı beton imalinde,
- Kendinden yerleşen ve sıkışan beton imalinde,
- Hazır beton imalinde,
- Kompozitesi yüksek, geçirimsiz beton imalinde,
- Yoğun ve detaylı donatıya sahip döşeme, kolon ve kirişlerde,
- Sıcak ortamlarda kıvam korumalı beton imalinde,
- Mükemmel çalışma ve yayılma etkisi ile hazır beton endüstrisinde beton kıvam suyunu azaltarak ideal çalışma ortamı sağlamak amacı ile kullanılır.

İNKA- BSC/950 serisi özel olarak ise;

- Yüksek ve uzun mesafelere pompayla kolay beton iletilmesinde,
- Betonun aşındırıcı etkiye maruz kaldığı zeminlerde, boşluksuz, yüzey gerilimi yüksek ve düzgün betonların imalinde, (Havaalanı, endüstriyel zeminler vb.)
- Geniş kullanım dozajıyla beton kıvam suyunu azaltarak yüksek performanslı beton imalinde kullanılan yeni nesil bir süper akışkanlaştırıcıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Görünüm:** Kahverengi sıvı
- **Yoğunluk (20°C'de):** 1,07 kg/lt ± 0,02 -ISO 758
- **pH:** 4,0 – 7,0
- **Toplam Klorür İyon İçeriği:** en fazla %0,1 -EN 480-10
- **Alkali Miktarı (Na₂O% Eşdeğeri Olarak) :** en fazla %5 -EN 480-12
- **Depolama:** Kapalı ambalajda, dondan korunmuş olarak 1 yıl
- **Ambalaj:** 30 kg plastik bidon, 200 kg sac varil veya dökme olarak
- **Bayındırlık Poz. No:** 04.613/1-A3
- **Standart:**



TS EN 934-2

Yüksek oranda su azaltıcı / süper akışkanlaştırıcı beton kimyasal katkı
TS EN 934-2 Ç. 3.1, 3.2 (BSC/950-VP01)

- **Standart Uygunluğu:**
TS EN 934-2 Ç.11.1, 11.2 (BSC/950-VP05)

AVANTAJLARI

- Beton karışım suyunun yüksek oranda azaltılması ile yüksek erken dayanım sağlar.
- Özellikle sıcak aylarda kıvam koruması yüksek beton imali sağlar.

- Kış aylarında betonun dona karşı dayanıklılığını artırır.
- Kendinden yerleşen ve sıkışan beton imalinde ya da yüksek akışkanlıkta beton imalinde vibrasyon gereksinimini ortadan kaldırır.

DOZAJ

İNKA- BSC/950, plastik ve akıcı kıvamlı betonlarda bağlayıcı ağırlığına göre %0,8 ile %1,6 arasında kullanılır.

Kullanılacak çimento tipine ve miktarına göre değişkenlik göstereceğinden dolayı kesin dozaj, şantiyede ve laboratuvarda yapılacak ön testleri takiben belirlenmelidir.

UYGULAMA

Beton kıvam suyu, kullanılan **İNKA-BSC/950** miktarına bağlı olarak yaklaşık %20 ile %40 arasında azaltılır. Karışıma eklenmesi planlanan suyun yaklaşık %60 - %70'i ilave edildikten sonra, kalan su ile birlikte **İNKA-BSC/950** ilave edilerek en iyi sonuç alınır.

DİKKAT

- **BSC/950** yüksek kalitede beton imali için geliştirilmiş bir katkıdır. Bu nedenle düşük çimento dozajlı betonlarda amaçlanan faydayı sağlamaz. Çalışılacak betonun bağlayıcı dozajının 350 kg/m³'ün üstünde olması sağlanmalıdır.
- Ürün kullanılmaya geçirmeden, mutlaka ön laboratuvar testleri ve saha denemeleri yapılmalıdır. Mevcut çimento, agregası ve karışım suyu ile yapılan denemeler tamamlandıktan sonra kullanıma geçilmeli, eğer bu bileşenlerden herhangi birinin yapısı, çeşidi veya hammadde kaynağı değişirse, deneyler tekrarlanmalı, katkı performansı ile ilgili bir sorun halinde firmamızla derhal temasa geçilmelidir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

- Koriyucu eldiven, gözlük ve kıyafet giyilmesi tavsiye edilir.
- Malzemenin cilde veya göze doğrudan temas etmesi halinde, bol su ile yıkanmalı, gerekirse tıbbi yardıma başvurulmalıdır.
- Kirli ellerle ve malzeme yanında yiyecek, içecek tüketilmemelidir.

TEKNİK HİZMETLER

Kullanıcının konumuz ile ilgili tüm sorunlarına yardımcı olmak üzere teknik servisimiz hazırdır.

Ek bilgiler için lütfen merkezimize danışınız.

GBF (MSDS) Güvenlik Bilgi Formunu, lütfen info@inka.com adresinden veya bölge temsilcilerimizden talep ediniz.